DENKA
DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA

DYNATEX INTERNATIONAL

101 - Manisha Apartment, 1st Floor, 4 – Pushtikar Society, Jogeshwari (W), Mumbai – 400 102. INDIA
Tel : 26780807 E-mail : dmjani@dynatex.co.in website : www.dynatex.co.in Fax : 022-26780985

DENKA			KURARAY			Kuraray Specialities Europe			NIPPON GOHSEI			JVP			Chang chun （Taiwan）			ORIENTAL CHEMICAL（Korea）			CELANESE		
Grade	Hydrolysis (mol%)	Viscosity (mPa.s)	Grade	Hydrolysis (mol%)	Viscosity (mPa.s)	Grade	Hydrolysis (mol%)	Viscosity (mPa.s)	Grade	Hydrolysis (mol%)	Viscosity (mPa.s)	Grade	Hydrolysis (mol%)	Viscosity (mPa.s)	Grade	Hydrolysis (mol%)	Viscosity (mPa.s)	Grade	Hydrolysis (mol%)	Viscosity (mPa.s)	Grade	Hydrolysis (mol%)	Viscosity (mPa.s)
K-03	98.0-99.0	3.4-4.0	103	98.1-98.7	3.2-3.8	3-98	98.0-98.8	3.0-4.0				JF-04	98.0-99.0	4.0-5.0	BF-04	98.0-98.8	4-5				103	98.0-98.8	3.5-4.5
						4-98	98.0-98.8	4.0-5.0													305	98.0-98.8	4.5-5.5
K-05	98.0-99.0	5.2-6.6	105	98.0-99.0	5.2-6.0	6-98	98.0-98.8	5.0-6.0	NL05	98.5 MIN	4.6-6.0	JF-05	98.0-99.0	4.5-6.5	BF-05	98.5-99.2	5-6	F-05	98.0-99.0	5.5-6.5	107	98.0-98.8	5.5-6.6
												JF-08	98.0-99.0	7.5-10.5	BF-08	98.5-99.2	8-10						
			110	98.0-99.0	10.2-11.8	10-98	98.0-98.8	9.0-11.0	NM11	99.0 MIN	13.0-16.0	JF-10	98.0-99.0	10.0-12.0							310	98.0-98.8	9-11
						15-99	99.0-99.8	12.5-17.5							BF-14	98.5-99.2	13-16						
						20-98	98.0-98.8	18.5-21.5	NM14	99.0 MIN	20.5-24.5				BF-17E	97.0-98.5	25-30						
K-17E	97.5-98.5	26.0-32.0	117	98.0-99.0	25.0-31.0	28-99	99.0-99.8	26.0-30.0	NH18	98.0-99.0	25.0-30.0	JF-17	98.0-99.0	28.0-32.0	BF-17	98.5-99.2	25-30	F-17	98.0-99.5	25-31	325	98.0-98.8	28-32
			(173)	98.0-99.0	25.0-31.0																		
									N300	98.0-99.0	25.0-30.0												
K-17C	98.7-99.7	24.0-30.0	117H	99.3 MIN	26.0-32.0				AH17	97.0-98.5	25.0-30.0	V	99.3 MIN	25-31	BF-17H	99.4-99.8	25-30	U-17	99.3 MIN	26-32	125	99.3 MIN	28-32
									A300	97.0-98.5	25.0-30.0												
			120	98.0-99.0	35.0-44.0				NH20	98.5-99.4	35.0-43.0	JF-20	98.0-99.0	35-45	BF-20	98.5-99.4	35-43						
									AH22	97.5-98.5	50.0-58.0				BF-22E	97.5-98.5	50-58						
K-24E	97.5-98.5	54.0-66.0	124	98.0-99.0	54.0-66.0	56-98	98.0-98.8	52-60	AH26	97.0-98.8	58.0-66.0				BF-24E	97.0-98.5	58-66	F-24	98.0-99.3	58-67	350	98.0-98.8	62-72
			126H	99.0-99.6	63.0-79.0				NH26	99.4 MIN	60.0-68.0	JF-25	99.0 MIN	62-72	BF-24	98.5-99.2	58-68						
			135H	99.7 MIN	-										BF-26	98.5-99.2	70-80						
			CSA	97.0-98.0	24.5-30.5																		
H-17	95.0-96.0	25.0-31.0	CST	95.5-96.5	24.0-30.0				C500	95.0-97.0	23.0-29.0	JM-17	95.0-97.0	25.5-29.5	BF-17W	95.0-97.0	25-30	M-17	94.5-96.5	25-30	425	95.5-96.5	27-31
			HC	98.85 MIN	21.5-28.5																		
			617	94.5-95.5	-																		
						30-92	91.5-93.3	28.0-32.0							BF-20W	95.0-97.0	37-43						
H-24	95.0-96.0	52.0-64.0	624	95.0-96.0	50.0-60.0							JM-23	96.0-98.0	53-61	BF-24W	95.0-97.0	58-66						
			613	92.5-94.5	14.5-18.5	15-96	95.1-96.9	13.5-17.5	P610	95.0-97.0	12.5-15.5										418	91.0-93.0	14.5-19.5
			706	90.5-92.5	6.3-7.3				AL06	91.0-94.0	6.2-7.0												
						3-96	96.8-97.6	2.8-3.8							BP-03	86.0-89.0	3-4						
B-04	87.5-90.5	3.2-3.9	203	86.5-89.5	3.2-3.6	4-88	86.7-88.7	3.5-4.5	GL03	86.5-89.0	3.0-3.7				BP-04	86.0-89.0	4-5				502	87.0-89.0	3.0-3.7
																					203	87.0-89.0	3.5-4.5
B-05	86.5-89.5	5.0-6.0	205	86.5-89.5	4.6-5.4	5-88	86.7-88.7	5.0-6.0	GL05	86.5-89.0	4.8-5.8	JP-05	87.0-89.0	4.0-6.0	BP-05	86.0-89.0	5-6	P-05	86.0-89.0	4.5-5.5	205	87.0-89.0	5.2-5.6
			210	87.0-89.0	8.0-10.0	8-88	86.7-88.7	7.0-9.0				JP-10	87.0-89.0	8.0-10.0	BP-08	86.0-89.0	8-10						
						18-88	86.7-88.7	16.5-19.5	GM14L	86.5-89.0	16.0-20.0	JP-15	87.0-89.0	15-19	BP-14	86.0-89.0	11-14				513	87.0-89.0	13-15
B-17	87.0-89.0	21.0-25.0	217	87.0-89.0	20.5-24.5	23-88	86.7-88.7	21.5-25.5	GM14	86.5-89.0	20.5-24.5				BP-17	86.0-89.0	21-26	P-17	86.0-89.0	20-25			
						26-88	86.7-88.7	24.5-27.5				JP-18	87.0-89.0	23-27							523	87.0-89.0	23-27
B-20	87.0-89.0	27.0-33.0	220	87.0-89.0	27.0-33.0				GH17	86.5-89.0	27.0-33.0	JP-20	87.0-89.0	30-34	BP-20	86.0-89.0	27-33						
B-24	86.0-89.0	40.0-48.0	224	86.5-89.5	40.0-48.0	40-88	86.7-88.7	38.0-42.0	GH20	86.5-89.0	40.0-46.0	JP-24	87.0-89.0	40-50	BP-24	86.0-89.0	44-50	P-24	86.0-89.0	44-52	540	87.0-89.0	45-55
						47-88	86.7-88.7	45.0-49.0							BP-26	86.0-89.0	50-60						
						56-88	86.7-88.7	52.0-60.0															
			228	86.5-89.5	60.0-70.0										BP-28	86.0-89.0	60-70						
												JP-33	86.0-89.0	70-80									
B-33	87.0-89.0	98.0-122.0	235	86.5-89.5	80.0-110.0										BP-35A	86.0-89.0	100-125						
			217E	87.0-89.0	20.0-26.0																		
			220E	87.0-89.0	27.0-35.0																		
B-24N	86.0-89.0	40.0-48.0	224E	87.0-89.0	40.0-50.0				GH23	86.5-89.0	48.0-56.0	JP-24E	87.0-89.0	40-50									
			317	82.0-84.0	19.0-23.0																		
			403	78.5-81.5	2.8-3.3				KL03	78.5-82.0	2.8-3.4												
			405	80.0-83.0	4.4-5.2				KL05	78.5-82.0	4.0-5.0												
			420	78.0-81.0	-				KM11	76.7-79.3	11.7-14.3												
			420H	78.5-81.5	-				KH17	78.5-81.5	32.0-38.0												
			424H	78.5-80.5	45.0-51.0				KH20	78.5-81.5	44.0-52.0	JL-25E	78.5-80.5	44-52									
			L8	69.5-72.5	5.0-5.8				KP06	71.0-74.0	5.0-7.0												
			L9	69.5-72.5	6.0-6.5				KP08	71.0-73.5	6.0-8.0												
			L9-78	76.5-79.0	5.5-7.0																		
			L10	71.5-73.5	-																		